JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

JUB Group

Culorile iti completeaza casa

FIŞA TEHNICĂ 01.03.01-ro
GRUNDURI

UNIGRUND

Grund universal pentru tencuieli decorative păstoase

1. Descriere, utilizare

UNIGRUND este o dispersie apoasă pe bază de lianți polimerici şi adaos de nisip de cuarț, **destinată tuturor tipurilor de pereți – chiar şi pentru fațadele din tencuială de bază din sistemele termoizolante – care se aplică înaintea tencuielilor decorative acrilice, siliconice şi silicatice.**

Produsul pre-vopseşte şi egalizează suportul în ce priveşte absorbția apei şi îi măreşte uşor caracteristicile hidrofuge şi fixează pe acesta particulele de praf şi cele cu o priză slabă care, chiar după curățire, din diverse motive nu pot fi îndepărtate. Măreşte timpul de lucru la aplicarea tencuielii şi ameliorează priza pe suprafețele netede şi pe cele cu o absorbție redusă.

2. Mod de ambalare, nuanțe

Găleată din plastic de 5 şi 18 kg;
• alb (nuanța 1001)
• 351 nuanțe conform paletarului de culori VOPSELE ŞI TENCUIELI (la stațiile de nuanțare JUMIX aflate la punctele de vânzare)
Diferitele nuanțe de grund se pot combina între ele în proporțiile dorite de clienți!

3. Date tehnice

densitate (kg/dm^3)		~1,20
Timp de uscare Temp.= +20 °C, umid.rel. a aerului = 65 % (ore)	Uscare la atingere	~2
	Gata pentru o prelucrare ulterioară	~12
	Pentru a se atinge rezistența la spălare abundentă cu apă	~24
Conținut de substanțe uşor volatile VOC (g/l)		<2 Cerința UE VOC – categoria A/g (din 01.01.2010): <30

Substanțe principale: liant stirenacrilic, aditivi din silicat şi calcit, agent de îngroşare din celuloză, bioxid de titan, apă

4. Pregătirea suportului

Suprafața trebuie să fie solidă, uscată şi curățată de porțiunile care se desprind, praf, pete de ulei rămase de la matrițele de turnare, grăsimi şi alte impurități. Mai ales în cazul fațadelor foarte murdare, al tuturor suprafețelor din beton şi al fațadelor infectate cu alge şi mucegaiuri de perete, se recomandă spălarea cu un jet de apă fierbinte sau de aburi - după spălare este obligatoriu să se dezinfecteze

Tencuielile şi gleturile nou aplicate în condiții normale (temp. +20 °C, umid.rel. a aerului = 65 %) se usucă, respectiv se maturează cel puțin o zi pentru fiecare mm de grosime, la suprafețele din beton, timpul de uscare este de minimum o lună. . În caz de renovare, se înlătură în totalitate porțiunile vechi neaderente ca şi vopsele care absorb apa precum şi alte aplicații decorative.

5. Instucțiuni de folosire

Produsul se amestecă bine înainte de folosire şi, la nevoie, se diluaează cu 5% apă. Cantitatea necesară pentru anumite suprafețe se calculează sau se evaluează în funcție de mărimea acestora şi de datele privind consumul mediu, în anumite cazuri, consumul se stabileşte prin determinare practică, pe o suprafață-test mai mare.

Se aplică într-un strat cu bidineaua pentru aplicarea produselor de dispersie sau cu trafalet cu fire lungi din fibre naturale sau textile (lungimea firului: 18-20 mm; se folosesc fire din lână naturală şi sintetică, respectiv din fibre sintetice – poliamid, dralon, vestan, nylon, perlon sau polyester). La aplicarea cu trafaletul se foloseşte un grătar corespunzător

Produsul se va aplica pe fiecare suprafață de perete în mod neîntrerupt, de la o margine la cealaltă. Cu toate acestea, suprafețele greu accesibile (colțuri, streşini, tocuri de ferestre înguste etc.) se vopsesc primele şi se folosesc pensule sau trafalete de mai mici dimensiuni.

Aplicarea produsului se va realiza numai în condiții microclimatice şi meteorologice adecvate: temperatura aerului şi a suportului nu trebuie să fie mai mică de +5ºC şi nici să depăşească +35ºC, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să fie mai mare de 80%. Fațadele se protejează împotriva soarelui, a vântului şi a precipitațiilor cu folii. Chiar şi în acest caz, produsul nu se aplică dacă plouă, este ceață sau dacă vantul bate puternic (>30 km/h).

Consumul aproximativ respectiv mediu (în funcție de gradul de absorbție si asperitatea suportului) :
UNIGRUND 120 – 200 ml/m^2

6. Curățirea sculelor, tratarea deşeurilor

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă, petele uscate nu pot fi înlăturate.

Produsul nefolosit (numai cel ce nu a fost diluat!) se păstrează în ambalajul bine închis pentru o eventuală refacere a vopselii. Resturile lichide nefolosite nu se aruncă în sistemul de canalizație, în cursurile de apă sau în mediul înconjurător şi nici împreună cu resturile menajere. Ele se amestecă cu ciment (se pot adăuga şi resturile şi deşeurile întărite de mortar, nisip, rumeguş) şi odată întărite se aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcții (numărul de clasificare a deşeurilor: 17 09 04) sau comunale (numărul de clasificare 08 01 12).

Ambalajele curățate pot fi reciclate.

7. Siguranța muncii

A se respecta la folosirea produsului instrucțiunile generale şi reglementările privind siguranța muncii în construcții şi vopsitorie.

Dacă produsul intră în contact cu ochii, a se spăla cu apă, dacă se pulverizează în ochi, a se adresa şi medicului.

8. Condiții de depozitare, de transport şi valabilitate

Produsul se depozitează şi se transportă la o temperatură de +5ºC - +25ºC; a nu se expune direct la soare, a nu se lăsa la îndemâna copiilor, A SE FERI DE ÎNGHEȚ!

Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 12 luni.

9. Controlul calității

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificațiilor interne de producție şi conform altor standarde slovene şi europene. Realizarea nivelului de calitate declarat şi regulamentar este asigurat la JUB de sistemul de management şi de control al calității ISO 9001, introdus de mai mulți ani, care presupune o verificare zilnică a calității în laboratoarele proprii, uneori la Direcția pentru construcții din Ljubljana, precum şi la alte instituții de specialitate independente din țară şi din străinătate. În procesul de producție a acestui produs respectăm cu strictețe standardele slovene şi europene în domeniul protecției mediului şi al asigurării securității sănătății la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 şi OHSAS 18001.

10. Alte informații

Instrucțiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experiențele noastre şi au drept scop obținerea unor rezultate optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greşită, de utilizarea şi aplicarea necorespunzătoare a produsului.

Această fişă tehnică modifică şi completează toate fişele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări şi completări ulterioare.

Versiunea şi data publicării: **TRC-061/10-gru-tor**, 24.01.2010

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje
fax: (01) 588 42 50 prodaja
e-mail: jub.info@jub.si
spletna stran: www.jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
OHSAS 18001 H-022
Responsible Care®
Odgovorno ravnanje
SLOVENIA Superbrands 2008