JUB
Since 1875

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
Sl-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
www.jub.eu
Član skupine JUB

Fișa Tehnică 04.01.17-SVN
Culori pereți interiori

DECOR Desert

Culoare decorativă cu efect de nisip de deșert

1. Descriere, utilitate

DECOR Desert este o vopsea decorativă de perete interioară ecologică, bazată pe o dispersie apoasă de lianți polimerici și aditivi speciali. Este destinat tratamentului decorativ al peretilor si tavanelor, pe care dorim sa cream un aspect atractiv si modern aspru-fin si reflectorizant-relief. Poate fi folosit in cladiri rezidentiale, restaurante, discoteci, hoteluri, facilitati de protocol sau business, galerii si alte spatii expozitionale, precum si spatii in care au loc congrese, promotii si activitati similare.

Substraturile adecvate sunt toate tipurile de acoperiri vechi de dispersie bine adere și insolubile în apă. Daca este primul tablou, si tencuieli fine de tot felul, suprafete netezite cu compusi de nivelare, tapet din hartie gofrata, tapet din fibra de sticla gofrata, gips-carton si placi fibrociment, PAL, beton nenelit etc.

Folia colorată este rezistentă la frecare umedă, astfel încât murdăria poate fi ștearsă de pe suprafețele vopsite cu o cârpă înmuiată într-o soluție de detergenți uzuali de uz casnic.

2. Metoda de ambalare, nuanțe de culoare

Galeți din plastic 0,65 l fiecare:

- Gold (nuanța 8003)
- Silver (nuanța 8002)
- Pearl (nuanța 8001)
- Black (nuanța 8004)
- Nuanțe de la D la F (disponibile cu restricții) din diagrama de culori JUB FAVORITE FEELINGS - (la stațiile de nuanțe JUMIX la punctele de vânzare!)

NOTĂ: Nuanța perlat este folosită pentru nuanțare
Două sau mai multe culori de tonuri diferite pot fi amestecate între ele în orice proporție!

3. Date tehnice

densitate (kg/dm^3)			1,30
Conținutul de COV al substanțelor organice volatile(g/l)			<1 Cerință EU VOC - categoria A/l(od 01.01.2010): <200
Timp de uscare T = +20 ºC, rel. vl. aer = 65 % (ore)		Uscat la atingere	~ 3
		Potrivit pentru prelucrare ulterioara	4 - 6
Proprietățile peliculei colorate uscate	Clasificare după EN13300	Rezistenta la frecare umeda	Rezistent, clasa 2
	Permeabilitatea la vapori EN ISO 7783:2012	valoarea Sd (m)	Clasa II (permeabilitate medie la vapori)

ingrediente principale: liant polimeric, umplutură grosieră, sclipici cu efect, gazde, apă. Acoperirea ajunge la aspectul fizic final proprietăți chimice după o lună.

4. Pregătirea bazei

Substratul trebuie să fie ferm, uscat și curat - fără particule slab lipite, praf, resturi de uleiuri de cofraj, grăsimi și alte murdărie.

În condiții normale (T = +20 ºC, umiditate relativă = 65%), tencuielile și masurile de nivelare nou instalate se usucă sau se maturează cel puțin 1 zi pentru fiecare mm de grosime, în timp ce pentru suporturile din beton timpul de uscare este de cel puțin o lună. . Îndepărtăm toate depunerile de vopsea înmuiate în apă și stropii cu vopsele în ulei, lacuri sau emailuri de pe suprafețele deja vopsite. Suprafețele infectate cu mucegaiul de perete trebuie dezinfectate înainte de vopsire.

Inainte de prima vopsire, baza se vopseste in doua straturi cu vopsea JUPOL Gold (in nuanta corespunzatoare) prin pulverizare sau cu un trafalet de blana cu par scurt sau textil (lungimea parului sau firului este de ~10 mm). Pelicula finală a suprafeței vopsite trebuie să fie cât mai netedă posibil. Prin aplicarea DECOR Desert, in conditii normale (T = +20 ·C, umiditate relativa a aerului = 65%) începe la 6 ore după „vopsire".

Nuanțe recomandate de JUPOL Gold pentru vopsire subterană:

- Gold - 740C
- Silver - 020F
- Pearl - 050F
- Black - 010A
- Nuanțe de la culoarea C la E de pe cardul JUB FAVORITE FEELINGS (la stațiile de nuanțe JUMIX din punctele de vânzare)

AVERTISMENT: în cazul unui produs colorat pentru vopsire, utilizați JUPOL Gold o nuanță mai închisă decât nuanța DECOR Desert, de exemplu:

JUPOL Gold	C	D	E
DECOR Desert	D	E	F

Consum indicativ sau mediu pentru aplicare în două straturi (în funcție de absorbția și rugozitatea suportului): JUPOL Gold 125 ml/m2 (nuanțe intense) – 190 ml/m2 (nuanțe de alb și deschis)

5. Pregătirea vopselei

Trebuie doar să amestecați bine conținutul pachetului înainte de utilizare.

Culoarea diferitelor loturi de producție sau a diferitelor date de producție, care este necesară pentru acoperirea suprafeței finalizate a peretelui (sau chiar mai bine: toate suprafețele din cameră care sunt vopsite în aceeași nuanță), este egalizată într-un recipient suficient de mare. Pentru suprafețe mari, când din punct de vedere tehnic nu este posibil să se asigure o cantitate suficientă de vopsea chiar și pentru o aplicare într-un singur strat, amestecați mai întâi vopseaua din cel puțin cinci vase în recipientul de nivelare. Când se folosește o cincime din culoarea preparată în acest mod, se adaugă culoare nouă în recipientul de egalizare și se amestecă bine cu restul din recipient etc.

Orice „corecție" a culorii în timpul vopsirii (adăugarea de agenți de nuanță, subțierea etc.) nu este permisă. Cantitatea de vopsea necesară pentru vopsirea suprafețelor individuale este calculată sau estimată din suprafața acestor suprafețe și date privind consumul mediu, iar în cazuri specifice, consumul este determinat prin măsurarea pe o suprafață de testare suficient de mare.

6. Aplicarea vopselei

Aplicați vopseaua cu o pensulă direct pe baza pregătită, asigurându-vă că acoperiți complet suprafața. Aplicarea poate fi efectuată în orice direcție. Pentru a obține aspectul final, folosim o perie decorativă largă, care este folosită pentru a netezi suprafața și a modela structura la câteva minute după aplicare (umedă). Forma structurii poate fi realizată în două moduri:

- Structurarea liniei - netezire cu o pensula decorativa larga intr-o directie

- Structurare circulară - netezire cu o pensulă decorativă largă în mișcări circulare

Când aspectul dorit este atins, din nou, dar foarte ușor, mângâiați suprafața structurată cu o perie lată decorativă pentru a evita urmele de pensulă.

Repetați aplicarea pentru o structură mai accentuată.

Vopsirea este posibilă numai în condiții adecvate sau în condiții microclimatice adecvate: temperatura aerului și a bazei peretelui trebuie să fie de la +5 ·C la +35 ·C, iar umiditatea relativă a aerului să nu fie mai mare de 80%.

Consum aproximativ sau mediu pentru aplicare într-un singur strat (în funcție de absorbția și rugozitatea suportului): DECOR Desert 100 - 120 g/m2

Spălați bine instrumentul cu apă imediat după utilizare.

8. Securitatea și sănătatea în muncă

Instrucțiuni mai detaliate privind manipularea produsului, utilizarea echipamentului individual de protecție, gestionarea deșeurilor, curățarea uneltelor, măsurile de prim ajutor, etichetele de avertizare, cuvintele de avertizare, componentele care determină pericolul, frazele de pericol și declarațiile de siguranță sunt furnizate în fișa cu date de securitate a produsului, care îl puteți găsi pe site-ul JUB sau îl puteți solicita de la producător sau de la vânzător. La instalarea produsului, este de asemenea necesar să respectați instrucțiunile și normele de siguranță pentru lucrările de construcție, fațadă și vopsire.

9. Întreținerea suprafețelor tratate

Suprafețele tratate nu necesită întreținere specială. Praful neaderent și alte murdărie neaderente pot fi tencuite sau aspirate. Praful și petele care se lipesc sunt îndepărtate prin frecare ușoară cu o cârpă umedă sau cu un burete înmuiat într-o soluție de detergenți universali de uz casnic, apoi suprafața este șters cu o cârpă curată umedă.

10. Condiții de depozitare, transport și durabilitate

Depozitare și transport la o temperatură de +5 ºC până la +25 ºC, ferit de lumina directă a soarelui, la îndemâna copiilor, NU CONGELAȚI! Durabilitate atunci când este depozitat în ambalajul original închis și nedeteriorat: cel puțin 24 de luni.

11. Controlul calității

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt determinate de specificațiile interne de producție și de standardele slovene, europene și de altă natură. Atingerea nivelului de calitate declarat sau prescris este garantată de sistemul cuprinzător de management și control al calității ISO 9001 implementat la JUB de câțiva ani, care include verificări zilnice ale calității în propriile laboratoare și, ocazional, la Institutul de Inginerie Civilă din Ljubljana, la Fraunhofer. IPA Institute din Stuttgart și la alte instituții profesionale independente din țară și din străinătate. În producția produsului, respectăm cu strictețe standardele slovene și europene în domeniul protecției mediului și al asigurării securității și sănătății la locul de muncă, fapt dovedit de certificatele ISO 14001, ISO 50001 și ISO 45001.

12. Alte informații

Instrucțiunile tehnice din acest prospect sunt date pe baza experienței noastre și cu scopul de a obține rezultate optime la utilizarea produsului. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daune cauzate de selecția incorectă a produsului, utilizarea necorespunzătoare sau munca de proastă calitate.

Nuanța de culoare poate diferi de reproducerea din diagrama de culori și depinde foarte mult de tehnica de aplicare. Pentru control, aplicarea uscată corespunzător a vopselei pe suprafața de testare și standardul nuanței subiectului, care este păstrat în TRC JUB, sunt autorizate.

d.o.o. Evaluarea abaterii nuanței de la standard se realizează vizual, în comparație cu standardul de culoare certificat în condiții de iluminare D65 (standard CIE). Diferența de nuanță de culoare, care este rezultatul condițiilor de lucru inadecvate, pregătirea inconsecventă a vopselei cu instrucțiunile din această fișă tehnică, nerespectarea regulilor de egalizare, aplicarea pe o suprafață inadecvată pregătită, prea sau insuficient absorbantă, mai mult sau mai puțin aspră , substrat umed sau insuficient de uscat, nu poate face obiectul unei reclamații.

Această fișă tehnică completează și înlocuiește toate edițiile anterioare, ne rezervăm dreptul la orice modificări și completări ulterioare.

Marca și data emiterii: TRC-035/20-chad, 30.09.2020

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija
T: (01) 588 41 00 h.c.
(01) 588 42 17 prodaja
(01) 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje
F: (01) 588 42 50 prodaja
E: jub.info@jub.si
www.jub.eu

ISO 9001 Q-159
ISO 14001 E-034
ISO 50001 En-024
ISO 45001 H-022

Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ISO 50001:2018, ISO 45001:2018