

Baumit FillPrimer

Grund pentru umplerea fisurilor



Avantaje

- **Fără solvenți**
- **Armat cu fibre**
- **Umplerea fisurilor**

Produs

Grund gata preparat pentru umplerea fisurilor, conține fibre, pentru utilizare la interior şi la exterior. Nu conține solvenți.

Compoziție

Lianți organici, adaosuri minerale, fibre, aditivi, apă.

Proprietați

Grund fără contracții la uscare, rezistent la acțiunea factorilor climatici, permeabil la vapori, hidrofobizat, cu aplicare usoara. Pentru umplerea şi preluarea fisurilor de până la 0.5 mm din stratul suport.

Domeniu de aplicare

Grund universal pentru fisuri, cu aplicare pe tencuieli vechi şi pe suporturi minerale noi (tencuieli, mase de şpaclu, beton). Se pretează foarte bine şi pentru repararea fisurilor fine în cadrul sistemelor termoizolante.
Pregătirea (amorsarea) suprafețelor înaintea aplicării tencuielilor decorative Baumit sau vopselelor de exterior Baumit.

Date Tehnice

Produs	
Rezistenta la smulgere:	> 0.3 N/mm²
Valoare pH:	10 - 11
Densitate:	aprox. 1.7 kg/dm³
TVOC:	< 60 µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Diluare:	nediluat

Variantă(e)	**FillPrimer_25 kg**
Acoperire	80 m²/Găleată /strat
Consum	0.3 kg/m² pe suport fin

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

Formă de livrare

găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg;

Depozitare

12 luni la loc uscat, răcoros, ferit de îngheț, în găleată bine închisă.

Asigurarea calitații

Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro

Clasificare conform normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fişa cu date de securitate (în conformitate cu articolul 31 şi anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006), disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport

Suportul trebuie să fe curat, uscat, neînghețat, fără praf, fără efluorescențe, cu capacitate portantă şi fără particule neaderente.

Se aplică pe:
- sisteme termoizolante;
- tencuieli de var / ciment şi de ciment, drişcuite;
- straturi (vechi) de vopsele şi tencuieli minerale sau silicatice care au priza bună la suport;
- tencuieli de ipsos.

Nu se aplică pe:
- tencuieli proaspete de var;
- straturi de lac sau ulei,
- vopsele cu clei şi materiale sintetice.

Pregatire suport

- Suprafețele puternic absorbante sau cu absorbtii neuniforme se vor trata cu Baumit MultiPrimer;
- Suprafetele cretate sau nisipoase se vor trata cu Baumit MultiPrimer;
- Intariti suprafețele minerale uşor nisipoase, friabile sau moi prin aplicarea grundului Baumit SanovaPrimer (a se consulta fisa tehnica);
- Se vor indeparta straturile neaderente si s e vor curăța suprafețele murdărite, suprafetele cu urme de decofrol, mecanic sau prin spalare cu abur sub presiune sau cu produse de curatarea uleiurilor sau prin sablarea suprafetei;
- Straturile suport infestate cu alge sau ciuperci se vor trata cu produse speciale, cum ar fi Baumit FungoFluid;
- Se vor îndepărta zugrăvelile cu aderență slabă, degradate prin razuire;
- Suprafețele minerale deteriorate respectiv fisurate se vor şpăclui cu masele de spaclu Baumit (ex DuoContact, ProContact, StarContact, openContact, MultiWhite) şi se vor arma după caz cu plasă de fibră de sticlă Baumit StarTex.

Aplicare

Se amesteca lent şi uniform cu mixerul la turație redusă. Dacă este necesar se va adauga puțină apă pentru îmbunătățirea consistenței amestecului (atenție, a nu se adauga prea multa apă, aceasta va duce la cretare).
Se va aplica uniform pe întreaga suprafață cu trafaletul, peria sau bidineaua.

Se recomandă aplicarea celui de-al doilea strat de grund in cazul in care vremea este călduroasă.

Dacă se aplică două straturi de grund (din cauza variației absorbției în diferite zone ale stratului suport) se va lăsa un timp de aşteptare de minim 24 ore între fiecare ciclu de aplicare. A nu se amesteca cu alte produse.

Se va lucra uniform şi fără întreruperi.

Recomandări

Temperatura aerului, a materialului şi a suportului nu trebuie să se situeze sub +5°C în timpul aplicării. În condiții de ploi şi vânt puternic sau de expunere la radiațiile solare, fațada se va proteja corespunzător cu plase de protectie.

O umiditate crescută a aerului şi temperaturile mai joase pot prelungi timpul de uscare.

Înainte de orice alte acoperiri, trebuie respectat un timp de uscare de cel puțin 24 de ore.

Protejarea suprafețelor adiacente:
Suprafețele adiacente suprafeței de finisat în special sticlă, ceramică, placaje tip Klinker, piatră naturală, lac şi metal trebuie protejate. Zonele stropite se vor clăti imediat cu apă, nu se va aştepta întărirea tencuielii.
După utilizare uneltele şi sculele trebuie curățate imediat cu apă.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual de cunoaştere în stiință şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa Tehnică din prezenta ediție înlocuieşte edițiile anterioare.

Baumit Romania Com S.R.L.
RO-061129 Bucuresti, B-dul luliu Maniu nr. 600A, sector 6 - www.baumit.ro - office@baumit.ro